

Overfladebehandling af trægulve

LUDBEHANDLING · SÆBEBEHANDLING
OLIEBEHANDLING · LAKERING · RENGØRING · PLEJE



Nemt og effektivt... Naturligvis

Indhold

Ludbehandling	4
Sæbebehandling	5
Primer	6
Manuel grundoliebehandling	8
– til gulve under 15 m ²	
Maskinel grundoliebehandling	9
– til gulve over 15 m ²	
Grundoliebehandling	10
Lakering	12
Hvad kan Trip Trap lakkerne anvendes på? . . .	16
<hr/>	
Pleje af oliebehandlede trægulve	18
Pleje af lakerede trægulve	20
<hr/>	
Grundafrensning	22
Pletfjerner	23
<hr/>	
Rengøring af olierede trægulve	24
Rengøring af lakerede trægulve	25
Rengøring af sæbebehandlede trægulve	26
<hr/>	
Afslibning	27
<hr/>	
Produktoversigt	28



Ludbehandling

– nåletræ, hårdttræ, douglas gran

Basislud

Ludbehandling har til formål at bevare træets lyse farve på f.eks. gulve, møbler og bordplader m.m. Hvis trægulve ikke ludbehandles vil det gulne/blive mørkere ved sollysets påvirkning.

OBS: Ludbehandling beskytter ikke træet og skal derfor altid efterfølgende grundbehandles med f.eks. Natursæbe, olie eller lak. Basislud må kun anvendes på nyt ubehandlet eller nyafslebet træ.



Produkter

Basislud anvendes til alle træsorter. Trip Trap Trærens anvendes til afrensning før ludbehandling.

Værktøj

Ludpensel, plastspand og rørepind, beskyttelsesbriller og handsker.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

OBS!

Lokalirriterende! Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene.

Sådan gør du

1. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, $\frac{1}{4}$ liter til 10 liter vand. Gulvet skal være rent, tørt og frit for snavs og fedt.
2. Dunken rystes kraftigt. For at sikre et ensartet resultat, anbefales det at tømme luden over i en plastspand. Herefter omrøres luden før og under påføring.
3. Luden påføres med en ludpensel i et jævnt lag i træets længderetning.
4. Anvend min. 1 liter lud pr. 10 m².
5. Ludbehandlet træ skal efter ca. 1 time vaskes med Trip Trap Trærens, $\frac{1}{4}$ liter til 10 liter vand, for at fjerne overskydende pigmenter fra overfladen. Alternativt kan der efter 2 timer poleres med poleremaskine monteret med grøn polerepad. Efter en tørretid på min. 8 timer ved 20°C (træet skal dog være helt tørt), oliebehandles med Trip Trap Trægulvolie/Colour Oil, sæbebehandles med Trip Trap Natursæbe eller lakeres med Trip Trap Gulvlak/Heavy Performance.

Sæbebehandling

– grundbehandling af nåletræs gulve

Natursæbe

Gulve af fyr, gran, lærk og pitch pine kan som grundbehandling mættes med Trip Trap Natursæbe. Det giver en robust overflade, som tåler de fleste påvirkninger, og som vedligeholdes ved jævnlig vask med sæbe. Ønsker man at bevare gulvets lyse nuance, skal det ludbehandles før grundbehandling med sæbe.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til sæbebehandling: Trip Trap Natursæbe natur, hvid, ekstra hvid og grå.

Værktøj

2 stk. 10 liter gulvspande, gulvmoppe, doddlebug, gulvklud eller lignende.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden vask fjernes med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40 eller Trip Trap Pletfjerner (se s. 22-23).

1. Dunken omrystes før brug.
2. Sæben blandes med varmt vand. Der doseres efter behov. Til grundbehandling (sæbemætning) af ubehandlet eller ludbehandlet nåletræ: Anvend 1 liter sæbe til 10 liter vand. Vask gulvet 3 gange over 2 dage med dette blandingsforhold. Herefter følges blandingsforhold til rengøring af træoverflader 1:40 (se s. 26).

3. Vask gulvet i plankernes længderetning, f.eks. med en moppe eller Doodlebug med blå pad. Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride det snavsede vand op i, mens den anden rummer rent sæbevand. På denne måde vaskes udelukkende med rent vand og der spares på sæbeforbruget. Der må ikke efterlades vand på gulvet efter vasken.



Primer

– grunder før lakering

Floor-Primer

Floor-Primer har til formål at tilføre en toning og hindre gennemslag af garvesyre (egetræ).

Den er ideel indendørs, til anvendelse på alle nye eller nyafslebne trægulve, der efterfølgende slutbehandles med Trip Trap Gulvlak eller Heavy Performance.

Produkter

Floor-Primer anvendes ufortyndet, og er let at påføre med lakpensel.

Floor-Primer Hvid eller Grå anvendes til toning og grundlakering af lyse træsorter.



Værktøj

Lakpensel.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Kan ikke påføres med rulle.

Sådan gør du

1. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer til det er helt tørt.
2. Overfladen matslibes med sandpapir korn 100. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
3. Ryst dunken grundigt, og hæld indholdet i en plastspand og omrør grundigt før brug.
4. Floor-Primer bruges ufortyndet og påføres med lakpensel i træets længderetning. Tørretiden er ca. 30-60 min. (ved 20°C) afhængig af luftfugtighed og temperatur.
5. Herefter lakeres gulvet med Trip Trap Gulvlak. Se arbejdsbeskrivelse under afsnittet lakering.



Manuel grundoliebehandling

– gulve under 15 m²

Trægulvolie, Plejeolie, Plejepasta

En oliebehandling bevarer træets naturlige udseende. Olie gør træet stærkt og smudsafvisende.

Gulve under 15 m² kan oliebehandles manuelt. På større gulve anbefales det, at oliebehandlingen udføres med poleremaskine.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til manuel grundoliebehandling: Trip Trap Trægulvolie natur eller ekstra hvid. Natur anvendes til mørke gulve som merbau, teak, mahogni, kirsebær, keruing m.fl. Ekstra hvid anvendes til nåletræsgulve samt lyse hårdtræsgulve som bøg, eg, ask, hevea m.fl.



Sådan gør du

1. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Der vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt.
2. Ryst dunken grundigt og fordel ca. 4 dl olie over 3-5 m² med en malerrulle eller pensel. Rækkeevne afhænger af træsort.
3. Lad olien stå blank på overfladen i 15 min. Hvis olien suges hurtigt ned i træet påføres mere olie.

Til slutpolering anvendes Trip Trap Trægulvolie, Plejeolie eller Plejepasta.

Værktøj

Doodlebug, blå/hvid polerepad, oliefast malerrulle, polereklude.

Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.

4. Olien poleres ned i træet med polerepad. Forsæt polering til træet er mættet.
5. Inden der fortsættes til næste område poleres gulvet med rene polereklude. **Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie på overfladen.**
6. Der fortsættes efter ovennævnte metode til hele gulvet er behandlet.
7. Vent min. 6 timer, inden gulvet med fordel kan slutpoleres med polerepad og et tyndt lag plejeolie. Brug ca. 1 dl olie pr. 10 m². Al overskydende olie tørres af med rene, tørre polereklude.
8. **Gulvet er forhærdet:** Ved brug af Trægulvolie: ca. 24 timer ved 20°C. Ved brug af Mesterolie: 4 timer ved 20°C. **Gulvet er gennemhærdet:** Ved brug af Trægulvolie: 4-7 dage. Ved brug af Mesterolie: 36 timer.
9. Ved den daglige rengøring bør der vaskes med Trip Trap Natursæbe eller vaskes/plejes med Trip Trap Oliesæbe, som samtidig tilfører gulvet olie ved hver vask. Vedligeholdelse kan ske med henholdsvis Trip Trap Plejepasta eller Plejeolie efter behov.

Maskinel grundoliebehandling

– gulve over 15 m²

Trægulvolie, Plejeolie, Plejepasta

En oliebehandling bevarer træets naturlige udseende. Olie gør træet stærkt og smudsafvisende.

Større gulvflader over 15 m² bør oliebehandles med poleremaskine.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til maskinel grundoliebehandling: Trip Trap Trægulvolie eller Mesterolie, Colour Oil anvendes til mørke gulve som merbau, teak, mahogni, kirsebær, keruing m.fl. Ekstra hvid og Colour Oil anvendes til nåletræsgulve samt lyse hårdtræsgulve som bøg, eg, ask, hevea m.fl.



Sådan gør du

1. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Der vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt.
2. Ryst dunken grundigt og fordel ca. 1 liter olie over 10 m² med en malerrulle eller pensel.
3. Lad olien stå blank på overfladen i 15 min. Hvis olien suges hurtigt ned i træet påføres mere olie.
4. Olien poleres ned i træet med poleremaskine og polerepad.
5. Inden der fortsættes til næste område poleres gulvet med rene polereklude. **Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie på overfladen.**

Værktøj

Poleremaskine, grøn og beige polerepad, oliefast malerrulle, polereklude.

Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.

6. Der fortsættes efter ovennævnte metode til hele gulvet er behandlet.
7. Vent min. 6 timer inden gulvet med fordel kan slutpoleres med polerepad og et tyndt lag plejeolie. Brug ca. 1 dl olie pr. 10 m². Al overskydende olie tørres af med rene, tørre polereklude.
8. **Gulvet er forhærdet:** Ved brug af Trægulvolie: ca. 24 timer ved 20°C. Ved brug af Mesterolie: 4 timer ved 20°C. **Gulvet er gennemhærdet:** Ved brug af Trægulvolie: 4-7 dage. Ved brug af Mesterolie: 36 timer.
9. Gangarealer kan dækkes med pap, indtil gulvet er gennemhærdet. (Om natten anbefales det at fjerne pappet, så træet kan få luft).
10. Ved den daglige rengøring bør der vaskes med Trip Trap Natursæbe eller vaskes/plejes med Trip Trap Oliesæbe, som samtidig tilfører gulvet olie ved hver vask. Vedligeholdelse kan ske med henholdsvis Trip Trap Plejepasta eller Plejeolie efter behov.

Grundoliebehandling

– med Colour Oil

Colour Oil

Oliebehandling og indfarvning i en arbejdsgang. Colour Oil er velegnet til de fleste træsorter.

Gulvet skal være nyt eller nyafslebet, farveintensiteten afhænger af træsorten.

Produkter

Trip Trap Colour Oil anvendes til indfarvning og oliering af trægulve.

Til slutpolering anvendes Trip Trap Colour Oil, Plejeolie, eller Plejepasta.



Sådan gør du

1. Gulvet vaskes med Trip Trap Trærens ¼ liter til 10 liter vand. Der vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt.
2. Ryst dunken med Colour Oil grundigt før og under brug.
3. Colour Oil påføres i et jævnt lag på ca. 10 m² med malerulle. Lad olien trække ind i træet i ca. 20 min. Herefter poleres Colour Oil ind i træet med poleremaskine monteret med polerepad. Fortsæt polering til træet føles mættet.

Værktøj

Poleremaskine, grøn eller beige polerepad, oliefast malerulle, polereklude.

Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude/pads kan selv-antænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.

4. Overskydende olie tørres op og gulvet poleres med rene bomuldsklude inden der fortsættes til næste område.
5. Der fortsættes efter ovennævnte metode til hele gulvet er behandlet.
6. Efter min. 6 timer kan gulvet med fordel slutpoleres med polerepad og et tyndt lag Colour Oil. Brug ca. 1dl. pr 10m². Al overskydende olie tørres af med rene, tørre polereklude.
7. Gulvet er forhærdet efter 6-8 timer og en stuetemperatur på ca. 20°C og gennemhærdet efter 72 timer.
8. Gangarealer kan dækkes med pap, indtil gulvet er gennemhærdet. (om natten anbefales det at fjerne pappet, så træet kan få luft).
9. Ved daglig rengøring vaskes gulvet med Trip Trap Oliesæbe, som samtidig tilfører gulvet olie ved hver vask. Vedligeholdelse kan ske med Trip Trap Plejepasta eller Plejeolie efter behov.
Dog bør gulvet ikke vaskes i den første uge efter behandling med Colour Oil.



Lakering

– generelt

Gulvlak, Heavy Performance, Laksæbe, Lakpleje

Produkter

Følgende produkter kan bruges til lakering: Trip Trap Gulvlak i mat, silkemat og blank. Se også side 14 med Heavy Performance lak.

Til pleje og vedligeholdelse anvendes Trip Trap Laksæbe og Trip Trap Lakpleje.

Værktøj

Lakpensel.
Rulle (luvlængde 8-13 mm).

Sådan gør du

Træet skal være helt rent og tørt, fri for harpiks, fedt, olie, voks, kalk og sæberester. Følg arbejdsbeskrivelsen for afslibning på s. 27 i brochuren.

Behandling af tidligere lakerede overflader:

1. Tidligere lakerede overflader afrenses for løse lakrester og rengøres herefter med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Der vaskes efter med rent vand.
2. Overfladen matslibes med sandpapir korn 120. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
3. Efter matslibningen påføres 2 lag lak. Der mellemslibes med korn 120 mellem første og anden lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen.
4. Hvis den lakerede overflade imidlertid er meget medtaget, og derfor ikke kan genbehandles uden afslibning til trærent, følges fremgangsmåden i afsnittet „Behandling af ubehandlede/afslebne overflader“ (1b).

Behandling af ubehandlede/afslebne overflader:

- 1a. Ubehandlet træ: Den ubehandlede overflade rengøres med Trip Trap Trærens. Der slibes og afsluttes med korn 120, inden overfladen lakeres. Inden lakering skal overfladen være helt fri for slibestøv.
- 1b. Afslebet træ: Ved afslibning af tidligere behandlede overflader er det vigtigt, at overfladen slibes til trærent. Den gamle overflade af lak eller olie afslibes indledningsvis med korn 36. Herefter øges sandpapirkornstørrelsen i finhed, og der afsluttes med korn 120. Efter afslibningen skal overfladen være helt fri for slibestøv.
2. Lakken omrøres grundigt før og under brug og påføres på ubehandlet/afslebet træ. (Der anbefales min. 2 påføringer). Der mellemslibes med korn 120 inden anden lakering og tredje lakering. Efter mellemslibningen skal slibestøv fjernes fra overfladen.

Lakering

– med Gulvlak

Gulvlak

Trip Trap Gulvlak

– vandbaseret lak til trægulve

Trip Trap Gulvlak er en farveløs lak, der giver en ikke-gulnende og meget slidstærk overflade. Trip Trap Gulvlak er lugtsvag, hurtigtørrende og nem at påføre. Produktet er velegnet til trægulve og -trapper.

Tørretid

Tørretid v/20°C: Ca. 1-2 timer.
Slibetør: Ca. 4 timer.
Indflytningsklar efter 24 timer.
Fuld hærdet: 1 uge.



Lakering

– med Heavy Performance

Heavy Performance

Trip Trap Heavy Performance er en vandig NMP-fri 2-komponent farveløs gulvlak, meget slidstærk samt vand- og kemikalieresistent overflade i glans 10.

Produktet er velegnet til trægulve og -trapper, både i private hjem og stærkt trafikerede områder, f.eks. butiks- og kontorområder. Trip Trap Heavy Performance anvendes til indendørs lakering af træ både nyt og tidligere behandlet som f.eks. planke- og parketgulve, paneler, døre og trapper m.m. Trip Trap Heavy Performance kan bruges overalt på gulve af alle træsorter. Lakken er meget ridsefast og har en fantastisk slidstyrke, samt god vedhæftning på andre typer lak.

Lakken skal blandes op med Trip Trap Heavy Performance Hærder før brug i forholdet 2 dele hærder før til 100 dele lak. Indholdet af Trip Trap Heavy Performance Hærder opblandet med vand svarer til 2,5 liter lak.

Trip Trap Heavy Performance Hærder er en nyudviklet meget effektiv hærder som er fri for isocyanater.

Hærderen mister sin effektivitet 4 timer efter, at den er tilsat Trip Trap Heavy Performance, bland derfor kun den mængde der anvendes indenfor dette tidsrum.

Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af træet/underlagets og lakkens forenelighed.

Produkter

Til pleje og vedligeholdelse anvendes Trip Trap Lakpleje og Trip Trap Laksæbe.

Værktøj

Pensel eller korthåret lakrulle.
Beskyttelseshandsker og -briller.
Værktøj rengøres med vand.



Lakering

– med Heavy Performance

Heavy Performance



Sådan gør du

Behandling af tidligere lakerede overflader eller nyt træ:

Træet skal være helt rent og tørt, fri for harpiks, fedt, olie, voks, kalk og sæberester. Følg arbejdsbeskrivelsen for afslibning på s. 27 i brochuren.

1. Tidligere behandlede træoverflader rengøres grundigt for snavs, fedt, voks og sæberester med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Der vaskes efter med rent vand.
2. Træet matslibes med fint sandpapir korn 120/ Trip Trap Slibepad eller afslibes til trærent.
3. Alt slibestøv fjernes med støvsuger – også ubehandlede eller nyafslebne gulve støvsuges grundigt før lakering.
4. Fyld hærderflasken op med vand. Omryst grundigt. Passer til 2,5 liter lak.
5. Det er meget vigtigt, at hærder og lak omrøres grundigt under og efter tilsætningen af hærder.
6. Lad blandingen stå i 10 min. for at aktivere hærderen, før den bruges.
7. Lakken påføres ufortyndet med rulle eller pensel.
8. Når lakken er tør efter ca. 90 min., slibes træet let med Trip Trap Slibepad korn 320.
9. Der støvsuges grundigt for slibestøv.
10. Overfladen er klar til yderligere 1-2 lakeringer. (Max. 2 lag pr. dag).

Hvad kan Trip Trap lakkerne anvendes på?

Overflader før behandling

	Trip Trap Gulvlak	Trip Trap Heavy Performance
Gulve med vandbaseret lak	●	●
Gulve med oliebaseeret lak	●	●
Gulve med spritlak	●	●
Gulve med UV-lak	●*	●*
Gulve med fernis	●	●
Gulve med traditionel gulvolie	●	●
Gulve med UV-gulvolie	●*	●*
Gulve med olievoks	●	●
Gulve med lud	●**	●**
Gulve, nye, ubehandlede	●	●
Gulve, nyafslebne	●	●
Plastik-, vinyl- og laminatgulve	●	●
Malede gulve	●	●

* Forudsat at overfladen/gulvet er afslebet til trærent

** Efter ludbehandlingen skal overfladen/gulvet afvaskes med Trip Trap Trærens (i forhold 1:40), før lakeringen foretages.

● Ja
● Nej

Trip Trap Lakpleje og Laksæbe kan anvendes på alle lakerede flader samt vinyl og laminat

Pleje af olierede trægulve

– med Plejeolie

Plejeolie

Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum tilføres en plejende olie – typisk en gang om året for bolig-gulve, oftere for stærkt belastede gulve. Plejen kan begrænses til de slidte områder.

Plejeolien kan også anvendes til slutpolering af et nyt gulv: Før et nyt gulv tages i brug, kan det med fordel slutpoleres. Dette gælder både gulve, som er oliebehandlede fra fabrik, og gulve som grundolieres på stedet. Slutpolering giver en mere slidstærk overflade. Behandlingen kan udføres manuelt eller med poleremaskine.

Produkter

Trip Trap Plejeolie natur og ekstra hvid.

Værktøj

Doodlebug/poleremaskine, hvid polerepad, bomuldsklude, afdækningspap.

Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.



2. Ryst dunken grundigt.
3. Gulvet påføres ca. 1 dl olie pr. 4 m² med pad, malerrulle eller evt. poleremaskine på større arealer.
4. Sørg for, at Trip Trap Plejeolie bliver poleret helt ned i træet med en polerepad. Efterpoleringen skal fortsætte til træet virker mættet, og gulvfladen fremtræder ensartet.
5. Inden der fortsættes til næste område, tørres gulvet over med rene og tørre bomuldsklude.
Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen.
6. Der fortsættes efter ovennævnte metode til hele gulvet er behandlet.
7. Ved maskinpolering er gulvet forhærdet efter 4 timer ved 20°C, hvorefter det forsigtigt kan tages i brug. Manuelt poleret gulv kan tages i brug efter ca. 24 timer.
8. Ved den daglige rengøring, bør der vaskes med Trip Trap Natursæbe eller vaskes/plejes med Trip Trap Oliesæbe, som samtidig tilfører gulvet olie ved hver vask. Vedligeholdelse kan ske efter behov.

Sådan gør du

1. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Der vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt.

Pleje af olierede trægulve

– med Plejepasta

Plejepasta

Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum tilføres en plejende olie – typisk en gang om året for bolig-gulve, oftere for stærkt belastede gulve. Plejen kan begrænses til de slidte områder.

Plejepastaen kan også anvendes til slutpolering af et nyt gulv: Før et nyt gulv tages i brug, kan det med fordel slutpoleres. Dette gælder både gulve, som er oliebehandlede fra fabrik, og gulve som grundolieres på stedet. Slutpolering giver en mere slidstærk overflade. Behandlingen kan udføres mest effektivt med poleremaskine.

Produkter

Trip Trap Plejepasta natur og hvid.

Værktøj

Doodlebug el. poleremaskine m. beige polerepad, bomuldsklude, afdækningspap.

Værktøj rengøres med terpentin.

OBS!

Olievædede klude kan selvantænde og skal derfor opbevares i metalbeholder med tæt låg, lægges i vand eller brændes straks efter brug.



2. Poler Plejepasta på områder af 1-2 m² ad gangen i et tyndt lag med en beige polerepad. Ved større arealer (gulve over 10 m²) kan en poleremaskine med fordel anvendes på op til 5 m² ad gangen.
3. Sørg for, at Plejepastaen bliver poleret godt og jævnt ind i træet. Fortsæt poleringen til træet virker mættet, og gulvfladen fremtræder ensartet.
4. Inden der fortsættes til næste område, tørres træet efter med rene, tørre bomuldsklude. Ved maskinel forarbejdning foretages slutpolering med bomuldsklude under polerepaden. **Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke være overskydende pasta tilbage på overfladen.**
5. Vent 4-6 timer inden gulvet tages i brug, og undgå snavs samt vandpåvirkning på træet de næste 48 timer.
6. Ved den daglige rengøring bør der vaskes med Trip Trap Natursæbe eller vaskes/plejes med Trip Trap Oliesæbe, som samtidig tilfører gulvet olie ved hver vask. Vedligeholdelse kan ske efter behov.

Sådan gør du

1. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, ¼ liter til 10 liter vand. Der vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer til det er helt tørt.

Pleje af lakerede gulve

– med Lakpleje

Lakpleje

Trip Trap Lakpleje kan anvendes i forbindelse med alle lakerede overflader. Desuden kan produktet anvendes på vinyl-, laminat- og linoliumgulve.

Trip Trap Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slidage og ridser, og derved forlænger lakkens – og træets levetid.

Produkter

Følgende produkt kan bruges til pleje af lakerede gulve: Trip Trap Lakpleje natur.

Værktøj

Moppe eller klud.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.



Sådan gør du

1. Gulvet vaskes grundigt med Trip Trap Trærens, ½ liter til 5 liter vand, til overfladen er helt ren. Der vaskes efter med rent vand. Herefter skal gulvet tørre fuldstændigt, inden Trip Trap Lakpleje påføres.
2. Dunken omrystes før brug.
3. Den koncentrerede Lakpleje påføres i et tyndt lag. Hvis kluden/moppen bliver snavset, skylles i rent vand og vrides godt. Herefter fortsættes påføringen. Er en flade begyndt at tørre, må der ikke påføres mere Lakpleje.
4. Lad gulvet tørre i ca. 30 min., før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.
5. Regelmæssig rengøring af den plejede lakoverflade kan foretages med Trip Trap Laksæbe.

Fordele i sortimentet

– gennem mere end 40 år..



Gennem mere end 40 år har vi udviklet Trip Trap Træplejeprogram. Vi lægger stor vægt på, at vores produkter har optimal funktionalitet og understøtter hinanden. Vores udvikling fokuserer på:

Funktionalitet – med løbende tests og nært samarbejde med fagfolk inden for trægulve og havemøbler, optimeres produkternes funktionalitet hele tiden.

Logiske serier – produkter udvikles og forbedres oftest i serier, der logisk passer til konkrete anvendelsesområder.

Miljø – anvendelse af naturlige råstoffer og udeladelse af kunstige farvestoffer, parfumer og konservering bidrager til plejeprogrammets høje miljøprofil.

30 års erfaring – udvikling af produkter til bevarelse, pleje og renovering af træprodukter, er grundlaget for Trip Trap plejeprogrammet i dag.

Grundafrensning

– af lud-, sæbe- og oliebehandlede samt lakerede overflader

Trærens, Trærens Spray

Til grundafrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverflader samt til særligt genstridige pletter, anvendes Trip Trap Trærens. Trip Trap Trærens er desuden effektiv til afrensning af ubehandlede trælofter, paneler m.v.

Trip Trap Trærens Spray, er til grundrengøring af indendørs træ, og er klar til brug.

Trip Trap Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

Produkter

Trip Trap Trærens.

Værktøj

2 stk. 10 liter gulvspande, gulvmoppe, doodlebug eller gulvskrubbe og gulvklud.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

1. Afhængig af hvor tilsmudset overfladen er, blandes $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ liter Trip Trap Trærens med 10 liter varmt vand.
2. Anvend Trip Trap Trærens som ved alm. vask. Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden anvendes til den rene trærens-blanding.
3. Lad blandingen virke i 5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand.
4. Trip Trap Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.



Pletfjerner

– til især bløde træsorter

Pletfjerner

Til at fjerne pletter på træ anvendes Trip Trap Pletfjerner. Denne er specielt udviklet til især alle bløde træsorter som fyr, gran, pitch pine, osv. På hårde træsorter anbefales det at afprøve produktet på et mindre synligt sted.

Pletfjerner fjerner effektivt pletter fra f.eks. fedt, olie, blod, kaffe, the, rødvin, sauce, osv.

Trip Trap Pletfjerner efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet.

Produkter

Trip Trap Pletfjerner.

Værktøj

Håndskrubber.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

1. Sprøjt direkte på pletområdet. Hold dåsen ca. 25 cm fra træoverfladen.
2. Efter ca. 10-30 min. kan pletområdet skures med en håndskrubber, indtil pletten er opløst.
3. Vask efter med lunkent vand, indtil alt snavs er fjernet fra træet.
4. Træet skal herefter genbehandles med den oprindelige overfladebehandling f.eks. sæbe, olie, osv. (ikke ludbehandling).
5. Afhængig af plettens karakter og beskaffenhed, skal behandlingen eventuelt gentages.



Rengøring

– af olierede trægulve

Natursæbe, Oliesæbe

Oliebehandlede trægulve rengøres med sæbevask. Trip Traps sæber opløser fjerner snavs og tilføjer samtidig gulvet en beskyttende overflade.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til rengøring af olierede trægulve: Trip Trap Natursæbe natur, hvid, ekstra hvid, og grå er både plejende og rengørende. Hvid og ekstra hvid anvendes til lyse gulve, og natur til mørke og lyse gulve.

Trip Trap Oliesæbe kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie, som trænger ned i træet og danner en mat beskyttende film på trægulvets overflade.

Værktøj

2 stk. gulvspande, gulvmoppe, doodlebug eller gulvskrubbe og gulvklud.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden gulvask fjernes med Trip Trap Trærens (se s. 22).

1. Dunken omrystes før brug.
2. Sæben blandes med varmt vand. Der doseres efter behov.

Blandingforhold:

Ved brug af Natursæbe anvend 2,5 dl. til 10 liter vand.

Ved brug af Oliesæbe anvend 2,5 dl. til 5 liter vand.

3. Vask gulvet i træets længderetning f.eks. med en moppe eller Doodlebug med blå pad. Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer rent sæbevand. Der må ikke efterlades vand på gulvet efter vasken.



Rengøring

– af lakerede gulve

Laksæbe

Lakerede trægulve rengøres med sæbevask. Trip Traps Laksæbe opløser og fjerner snavs. Laksæben kan anvendes til rengøring af alle lakerede og malede overflader samt overfladebelægninger som vinyl, klinker, linoleum, laminat etc. Laksæben opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den er specielt velegnet til ikke-sugende overflader.

Produkter

Trip Trap Laksæbe.

Værktøj

2 stk. gulvspande, gulvmoppe, doodlebug eller gulvskrubbe og gulvklud.

Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden gulvask fjernes med Trip Trap Trærens (se s. 22).

1. Til daglig rengøring blandes 2,5 dl Laksæbe med 10 liter varmt vand.
2. Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
3. Ved lakerede trægulve er det vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vasken.



Rengøring

– af sæbebehandlede trægulve

Natursæbe

Sæbebehandlede trægulve rengøres med sæbevask. Sæbevand opløser, fjerner snavs og tilføjer samtidig gulvet en beskyttende overflade.

Produkter

Følgende produkter kan bruges til rengøring af sæbebehandlede trægulve: Trip Trap Natursæbe natur, hvid, ekstra hvid og grå er både plejende og rengørende. Hvid og ekstra hvid anvendes til lyse gulve, og natur til mørke og lyse gulve.



Værktøj

2 stk. 10 liter gulvspande, gulvmoppe, doodlebug eller gulvskrube og gulvklud. Værktøj rengøres i vand og sæbe.

Sådan gør du

Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med Trip Trap Trærens (se s. 22).

1. Dunken omrystes før brug.
2. Sæben blandes med varmt vand. Der doseres efter behov. Blandingforhold: 2,5 dl. til 10 liter vand.
3. Vask gulvet i træets længderetning f.eks. med en moppe eller Doodlebug med blå pad. Det anbefales at arbejde med 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen op i, mens den anden rummer rent sæbevand. Der må ikke efterlades vand på gulvet efter vasken.

Tips til afslibning

– af trægulve



Nyt træ:

1. Træoverfladen rengøres grundigt med Trærens
2. Træoverfladen slibes med sandpapir korn 120
3. Slibestøv fjernes med støvsuger.

Lakeret træ:

1. Løse lakrester fjernes
2. Træoverfladen rengøres grundigt med Trærens, ¼ liter til 10 liter vand.
3. Træoverfladen slibes med sandpapir korn 120
4. Slibestøv fjernes med støvsuger.

Lakeret overflade, der ikke kan repareres:

1. Træoverfladen slibes til trærent. Start med sandpapir korn 36 og fortsæt herefter med 60, 80, 100 og afslut med korn 120
2. Slibestøv fjernes med støvsuger.

OBS!

Risiko for selvantændelse: Slibestøv skal straks efter endt slibning opbevares/bortskaffes i lukkede beholdere eller brændes for at undgå selvantændelse.

Produktoversigt

- Trip Trap Træpleje til indendørs trægulve



Basislud

Fås i 2,5 liter, 5 liter.

Til lysning af alle trætyper.

Skal efterbehandles med olie, lak eller sæbe.



Colour Oil sort, grå, valnød og brazil brown

Fås i 2,5 liter.

Til indfarvning og grundoliering af trægulve.

Colour Oil kan anvendes til både ubehandlet nyt eller afslebet indendørs træværk.



Trægulvolie, natur og ekstra hvid

Fås i 1 liter, 2,5 liter og 5 liter.

Til manuel og maskinel grundoliebehandling af alle træsorter. Ekstra hvid anvendes normalt til lyse træsorter, natur anvendes normalt til mørke træsorter.



Mesterolie, natur og ekstra hvid

Fås i 5 liter.

Til maskinel grundoliebehandling af alle træsorter.

Ekstra hvid anvendes normalt til lyse træsorter, natur anvendes normalt til mørke træsorter. Hurtigtørrende.



Plejeolie, natur og ekstra hvid

Fås i 1 liter og 2,5 liter

Til slutpolering og pleje af oliebehandlede trægulve.

Anvendes både til manuel og maskinel behandling.



Plejepasta, Natur og Hvid

Fås i 0,4 liter.

Til slutpolering og pleje af oliebehandlede trægulve.

Anvendes både til manuel og maskinel behandling.

Produktoversigt

- Trip Trap Træpleje til indendørs trægulve



Floor-Primer, hvid og grå

Fås i 2,5 liter.

Til grundning af trægulve før lakering.

Floor-Primer har til formål at tilføjer træet en toning og hindrer gennemslag af garvesyre.



Natursæbe, natur, hvid, ekstra hvid og grå

Fås i 1 liter, 2,5 liter, 5 liter.

Plejende og rengørende sæbe med højt tørstofindhold til ludbehandlede og oliebehandlede trægulve. Anvendes også til sæbebehandling af fyrretræsgulve.



Natursæbe Spray, natur og hvid

Fås i 0,75 liter.

Trip Trap Natursæbe er en specielt udviklet kvallitetssæbe, der er klar til brug. Anvendes til den daglige rengøring og vedligeholdelse af alle former for træoverflader.



Oliesæbe, natur og hvid

Fås i 1 liter og 2,5 liter.

Kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie, som trænger ned i træet og danner en mat beskyttende film på trægulvets overflade.



Trærens

Fås i 1 liter og 2,5 liter.

Til grundrengøring af alt træ, uanset grundbehandling.



Trærens Spray

Fås i 750 ml.

Til grundrengøring af alt træ, uanset grundbehandling. Klar til brug.

Produktoversigt

- Trip Trap Træpleje til indendørs trægulve



Pletfjerner

Fås i 0,25 liter.

Specielt til fyr, gran og pitch pine. Renser effektivt pletter fra fedt, rødvin, blod, kaffe m.m.



Gulvlak, mat, silkemat og blank

Fås i 0,375 liter, 0,75 liter og 2,5 liter.

Vandig enkomponent farveløs lak, der giver en ikke-gulnende og meget slidstærk overflade. Er lugtsvag, hurtigtørrende og nem at påføre. Er velegnet til trægulve og -trapper.



Heavy Performance, mat

Fås i 2 liter.

Vandig 2-komponent farveløs gulvlak. Velegnet til trægulve og trapper både i private hjem og stærkt trafikerede områder, f.eks. butik- og kontorområder.



Laksæbe, natur

Fås i 1 liter og 2,5 liter.


Til rengøring af alle lakerede eller malede overflader samt overfladebelægninger som vinyl, klinker, linoleum, laminat etc. Opbygger ikke sæbefilm på overfladen, er derfor specielt velegnet til ikke-sugende overflader.



Lakpleje, natur

Fås i 1 liter.

Kan anvendes i forbindelse med alle lakerede overflader. Styrker lakken, idet den beskytter mod slidage og ridser, og derved forlænger lakkens - og gulvets levetid. Kan desuden anvendes på vinyl-, laminat- og linoliumgulve.



Producent: Trip Trap WoodCare A/S · Tværvvej 6 · DK-6640 Lunderskov
Telefon: 99 58 56 00 · Fax 99 58 56 36 · www.triptrapwoodcare.dk

406003-6