


sikkens

Rally Black

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse

Rally Black er en 2 komponent mat sort toplak.



- 3 Rally Black
- 1 Autocryl Plus LV Hærder
- 2 Autocryl Plus LV Fortynder




Anvendt Sikkens blandepind
Nr. 15 Grøn




Dysestørrelse:
1.2-1.5 mm

Sprøjtetryk:
1.7-2.2 bar ved luftventilen.
HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten



2 x 1 Lag



Mellem lagene:
6-10 minutter ved 20°C

Før ovntørring:
6-10 minutter ved 20°C



Produkt:	20°C	60°C
Autocryl Plus LV Fortynder	8 timer	35 minutter
Autocryl Plus LV Accelerator	2 timer	15 minutter



Anvend velegnet åndedrætsværn
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler at anvende friskluft helmaske.

sikkens

Rally Black

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG
Beskrivelse

Rally Black er en 2 komponent mat sort toplak

Egnede underlag

Eksisterende lakker
Polyester laminat
Alle Sikkens bundprodukter

Produkt og tilsætningsstoffer

	Rally Black
Hærder	Autocryl Plus LV Hærder Hærder P 25
Fortynder	Autocryl Plus LV Fortynder Plus Reducer
Plus Reducer	Plus Reducer Fast; til plet reparationer og mindre dele ved 15°C-25°C. Plus Reducer Medium; til plet reparation og mellem store dele ved 20°C-30°C. Plus Reducer Slow; til store dele ved 25°C-35°C.
Accelerators	Autocryl Plus LV Accelerator; til plet reparationer og små dele ved 15°C-25°C. Plus Accelerator; til plet reparationer ved 15°C-25°C.
Additiver	Autocryl Structure Paste: til at opnå struktur.

Råmateriale basis

Rally Black: polyester og acryl bindemidler
Hærdere: poly isocyanate bindemiddel

Overfladebehandling


Eksisterende lakker og Sikkens bundprodukter affedtes med silikonofjerner
Hvis det er nødvendigt, vaskes overfladen først med et vandbaseret rengøringsmiddel.



Slib med P500

- o Der kan startes med at slibe med P320 - P400
- o Respekter en forskel i kornstørrelsen på maksimum 100 numre eller mindre gennem hele slibeproceduren



Vandslibning med P1000


- o Der kan startes med at slibe med P800
- o Respekter en forskel i kornstørrelsen på maksimum 200 numre eller mindre gennem hele slibeproceduren.



Affedt overfladen med silikonofjerner inden der påføres Rally Black.

sikkens

Rally Black


KUN TIL PROFESSIONEL BRUG
Mixing


- 3** Rally Black
- 1** Autocryl Plus LV Hærder
- 2** Autocryl Plus LV Fortynder

Anvende blandedpind nr 15, omrør grundigt

- 100** Rally Black
- 50** Hærder P25
- 100** Plus Reducers / Plus Accelerator

Anvende målepind med centimeter skala, omrør grundigt

Viskositet


Rally Black - Autocryl Plus LV Hærder

16. sek. - DIN Kop 4 ved 20°C.

Rally Black - Hærder P25

14 sek. - DIN Kop 4 ved 20°C.

Dysetørrelser og sprøjtetryk

Sprøjtepistol
Dyse
Sprøjtetryk

Overkop

1.2-1.5 mm

 1.7-2.2 bar ved luftventilen
 HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten

Påføringsmetode


Påfør et medium lag og afluft i 6-10 minutter ved 20°C. påfør derefter et fuldt flydende lag, afluft i 5 minutter ved 20°C før ovntørring.

- o Ved lakering af store flader, kan afluftningstiden imellem lagene afkortes
- o Kan overlakeres uden slibning indenfor 24 timer

sikkens

Rally Black

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Brugstid

Autocryl Plus LV Hærder / Autocryl Plus LV Fortynder
Autocryl Plus LV Hærderr / Autocryl Plus LV Accelerator

3 timer ved 20°C.
1 ½ time ved 20°C.

Hærder P25 / Plus Accelerator

1 ½ time ved 20°C.

Lagtykkelse

Ved anbefalet påføring 40 µm

Tørretid

Afluft 5 minutter ved 20°C. før emnerne flyttes ind i en tørreovn ved 60°C. Alle tørretider er opgivet ved anbefalet påføring / emnetemperatur.

Tag hensyn til hvor lang tid det tager, før tørretemperaturen er oppe på 60°C emnetemperatur.

		Autocryl Plus LV Hærder Autocryl Plus LV Fortynder	Autocryl Plus LV Hærder Autocryl Plus LV Accelerator
---	--	---	---

20°C	Støvtør	15 min	15 min
	Håndteringstør	8 timer	2 timer

60°C	Støvtør	5 min	5 min
	Håndteringstør	35 min	15 min

		P25 Hærder Plus Reducer	P25 Hærder Plus Accelerator
---	--	------------------------------------	--

20°C	Støvtør	20 min	15 min
	Håndteringstør	5 ½ time	1½ time

60°C	Støvtør	5 min	5 min
	Håndteringstør	25 min	15 min

sikkens

Rally Black

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Monteringstør efter cirka 10 minutter.
Afluft 5 minutter før infrarød tørring
Emnet må ikke overstige en temperatur på 100°C under tørringen

Materialeforbrug

Anvendt ved anbefalet påføring vil den teoretiske rækkeevne være $\pm 9\text{m}^2$ / liter sprøjteklar blanding

Det teoretiske materialeforbrug afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode, sprøjtetryk og påføringsforhold.

Rengøring af udstyr

Sikkens cellulosefortynder

VOC

EU's grænseværdier for dette product (product kategori: IIB. e) er i sprøjteklar tilstand 840 g / liter VOC.
VOC indholdet i dette produkt er maksimum. 676 g / liter.

Lagerholdbarhed

Produktets lagerholdbarhed er fastsat efter at produktet er lagret uåbnet ved 20°C.
Rally Black 4 år

Akzo Nobel Car Refinishes AB

Adresse: Baldersbuen 31, DK2640 Hedehusene

Tel: +45 46 56 56 66, Fax +45 46 56 41 11, www.sikkens.dk

Kun til professionel brug

VIGTIGT Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål.
Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerheds-data-blad-et og det teknisk datablad, hvis disse er tilgængelige.
Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet.
Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsbetingelser og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt.
Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling.

Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes.
Varemærker nævnt i dette datablad tilhører Akzo Nobel.

Hovedkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com