

# TRESTJERNER Gulvlak Vandfortyndbar

## TRESTJERNER Gulvlakk Vannbasert

### Produktbeskrivelse

#### Type

Gulvlak til træ og parket. Moderne vandbaseret lak.

#### Egenskaber og fordele

Lakken har høj slidstyrke og god kemikaliebestandighed. Lys, lugtsvag og hurtigtørrende. Nem at påføre. Giver et lyst og moderne udseende. Produktet giver et lyst udseende på lyse træsorter samt en fin lød på mørke træsorter.

Lakken indeholder aktivt lysfilter, som hæmmer gulning af træværket og modvirker nedbrydning af lakfilmen.

#### Anvendelsesområde

Gulve og trapper i massivt træ og parket samt møbler. Anvendes på ubehandlede, lakerede samt olie- og ludbehandlede underlag. Kan også anvendes på vinyl- og linoleumsgulve.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	0,75 l, 3 l og 10 l.
<b>Toning</b>	Skal ikke tones.
<b>Glansgrad</b>	Halvblank: 35-45 Silkemat: 14-22
<b>Generisk type</b>	Vandfortyndbar akryl-/polyurethanlak.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	30 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.05
<b>pH værdi</b>	8
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt både før og under arbejdet.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Lakpensel eller rulle til ensartede underlag.

Hæld en passende mængde lak på gulvet og fordel lakken ensartet og fyldigt i træværkets længderetning. Påfør lakken med en pensel eller rulle til gulvlak. Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør lak.

#### Rengøring af maleværktøj

Vand.

#### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	8 - 10	100 - 125	30 - 38

## Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

## Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

## Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse. Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørre- og overlakeringstiden.

### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Overlakeres efter	4 time(r)
Klar til brug / forsigtig brug	8 time(r)
Stor belastning / gennemhærdet	2 uger

## Brugsanvisning

Underlag	Behandling
Nyt, ubehandlet og sletet gulv:	<p>Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afrens med <b>TRESTJERNER Gulvrens</b>. Påfør 3 strøg <b>TRESTJERNER Gulvlak Vandfortyndbar</b>.</p> <p>På ny, slibet og olieret eg samt på eksotiske træsorter kan der i nogle tilfælde forekomme farvepletter med ujævn påføring af lak. I sådanne tilfælde anbefales det at slibe lakken væk og anvende <b>TRESTJERNER Gulvlak Oliebaseret</b> som første lag.</p>
Olierede, lakerede og tidligere fabrikslakerede flader:	<p>Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afrens med <b>TRESTJERNER Gulvrens</b>. Lakerede og tidligere fabrikslakerede flader slibes matte, herefter slibning med slibepapir korn 150-180. Brug slibemaskine for at sikre en ensartet og omhyggelig mattering. Støvsug og aftør derefter overfladen med en mikrofiberklud.</p> <p>Påfør 2 strøg <b>TRESTJERNER Gulvlak Vandfortyndbar</b>.</p> <p>NB! På tidligere oliebehandlede gulve sættes først en prøve for at kontrollere, at lakken er kompatibel med olien. Farvepletter kan også forekomme ved genbehandling af delvist slidt og eksisterende lakbehandling. I sådanne tilfælde anbefales det at slibe lakken væk og anvende <b>TRESTJERNER Gulvlak Oliebaseret</b> som første lag.</p>

Gulvbelægninger:

Inden lakering skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afrens med **TRESTJERNER Gulvrens**.  
Let matslibning med slibepapir korn 150-180. Støvsug og aftør derefter overfladen med en mikrofiberklud.  
Påfør 2 strøg **TRESTJERNER Gulvlak Vandfortyndbar**. BEMÆRK! Der er gulvbelægninger, der ikke er egnede til overmaling. Lav en prøve på et mindre synligt sted på gulvet og kontrollér vedhæftning.

## Vedligeholdelse

Undgå gulvvask og tæpper på gulvet de første 2 uger efter lakering.

## Drift og Vedligeholdelse

N/A

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillt kravene til miljømærket Svanen.



Produktet er testet efter tre dage (SP) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM NOR.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4150832

Sikkerhedsregler

0-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
Fax: +45 76 30 32 41  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.