

Sprint F70 Epoxy primer

2K Epoxy primer



A Produkt beskrivelse.

2k Epoxy primer sikre god rustbeskyttelse på jern m.m. God vedhæftning på zink, aluminium og *galvaniserede overflader. Let at påfører, hurtig tørretid kan ligeledes påføres vådt i vådt. Arbejder godt sammen med polyester produkter. Giver en flot og ensartet overflade struktur.

*Spec. fremgangsmåde ved varmgalvaniserede overflader.

Overholder EU grænse - VOC under 540 gr. Pr. ltr.

B Tekniske beskrivelse

Sammensætning: Epoxy, antirustpigmenter, mineral fillers og opløsningsmiddel.

Vægt $1,6 \pm 0,1$ kg/l

C Anbefalede overfalder samt forbehandling af overflade:

Bart metal, Zink behandlede overflader(galv), aluminium, polyester spartel m.m

Eksisterende toplak inklusiv ikke konsoliderede toplakker.

Mattering af eksisterende overflader med P180 - P220

Rengøring af overfladen med V11 - overfalden skal være ren og tør inden påføring.

D

Potlife	30 min v/ 20 grader
Blandeforhold	Volumen
F70 Epoxy Primer	100
C70 Hærder	50
D70 Fortynder	0-30
Blandeforhold	Blandeforhold 100:50:0-30 Viskositet 18 - 30 sek v/ 20 grader (4 mm)
Sprøjtepåføring	Sprøjtepistol HVLP 1.5 - 1.8 mm overkop HVLP 2 - 4 bar 1 - 2 lag = 40-60 micron
Flash off	5 - 10 minutter ved 20 grader.
Tørretid	Kan males våd i våd i op til 12 timer v/20' Skal slibes efter 12 timer Kan slibes efter 5 timer ved 20 grader. Kan slibes efter 20 - 30 min ved 60 grader.
Advarsel	Overhold overmalingsinterval - efter 12 timer skal Sprint F70 Epoxy primer slibes med sandpapir (vedhæftning).
Rengøring	Universal fortynder / Cellulosefortynder
Afslutning	Tørslibes med P320/P400 el. Vådslib P600/P1000

F

G

De tekniske informationer om dette produkt og produktets anvendelse er udarbejdet med baggrund i omhyggelige tests udfra vores nuværende erfaring. Vores test information har til formål at informere om vores produkter ligeledes produkternes anvendelsesmuligheder. Vi garanterer ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller produkternes egnethed til udvalgte opgaver. Det påhviler til enhver tid anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte opgave og anvendelse. Oplysningerne i sikkerheds-databladene samt produkternes faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid overholdes. ICR forbeholder sig ret til til enhver tid at forny og uddybe info i dette datablad uden forudgående varslng .

Dansk importør: HC Farver A/S - Lucernevej 75 - 8920 Randers NV - Tlf. 86438500

