

COATING THE FUTURE

NOWO[®] MICRODISPERS

PRODUKTBESKRIVELSE

Microdispers grunder er en vandfortyndbar og fæstnende forankrings grunder til inden- og udendørs brug.

Microdispers grunder er velegnet til tørre og sugende mineralske tagoverflader som fx fibercement tagplader og betontagsten. Microdispers grunder kan desuden anvendes indendørs til fx puds, beton, gips mv. Produktet har en god indtrængning i lettere porøse og smittende overfalder, hvilket giver bedre forankring af den efterfølgende malerbehandling.

BEHANDLING

Tagoverfladen skal inden påføring være tør og fuldstændig afrenset for skidt, mos og alger. Microdispers grunder fortyndes 1:1 med vand, og omrøres grundigt inden brug. Påføring skal ske i korrekt mængde på tagoverfalden (undgå overgrundning) med enten pensel, rulle eller airless sprøjteudstyr, inden den efterfølgende behandles 2 gange med NowoCoat eller NowoRUB.

TEKNISKE DATA

Tørretid: Ved 20 grader og en relativfugtighed på 60% er Microdispers grunder genbehandlingstør på ca. 60 minutter, afhængig af underlagets sugsevne, samt den påførte lagtykkelse.

Rengøring: Vand

Fortynding: 1:1 med vand

Opbevaring: Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

Emballage: 25 ltr plastdunk.

Vigtigt: Husk grundig omrøring af Microdispers grunder efter den er fortyndet 1:1 med vand, og foretag altid prøveopstrøg på et lille testområde, for at sikre foreneligheden af produkt og den overflade, der ønskes behandlet. Underlagets temperatur skal minimum være + 10 grader.

Malkode (1993): 00-1

Produktets VOC: 1 g/l

VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)

Hent sikkerhedsdatablad på www.nowocoat.dk for yderligere information