

Teknisk information (01/2022)

MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

- Let at anvende.
- Kræver ingen fortynding.
- Hurtigtørrende.
- Modstandsdygtig over for mekanisk slid og kemikalier.
- Højglans.
- Opfylder kravene til VOC

OVERFLADE / EMNE	MOBIHEL BASE MIX
-----------------------------	------------------

	Blandingsforhold efter Volumen:	 MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCARTCH MOBIHEL 2K HÆRDER 7730	2 dele 1 del
		 MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCARTCH MOBIHEL 2K HÆRDER 7700	2 dele 1 del
		 MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCARTCH MOBIHEL 2K HÆRDER 7750	2 dele 1 del
	Blandingsforhold efter vægt::	MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K HÆRDER 7700 / 7750 MOBIHEL 2K HÆRDER 7730	100 g 52 g 53 g
	Pot life på blanding ved 20°:	4 t	
	Viskositet (RFU): DIN 53211 φ 4mm/ 20°C	15 - 17 sek.	
	Påføring med sprøjtepistol:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar	
	Antal påføringer:	2 lage	
	Lagtykkelse:	50 - 60 µm	

	Flash-off:	5 - 10 min/20°C mellem lagene 10 min/20°C inden oventørring
	Tørretid ved 20°C: Tørretid ved 60°C:	16 t 30 min. (objekt temperatur)
	Tørretid (infra-rød kort-bølge):	8 - 12 min. Distance to the object: 70 - 80 cm
	Holdbarhed uåbnet:	5 år

2004/42/II B(e) (840) 540

EU VOC-grænseværdi for denne produkttype (category II B (e)) i brugsklar opløsning er 840 g/l. VOC i dette produkt, i brugsklar opløsning er 540 g/l

2K produkter reagerer med fugt; sørg for at beholdere og værktøj er helt tørre inden arbejdet påbegyndes. Under påføring af produktet bør den relative luftfugtighed ikke overstige 80%.

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG – SE SIKKERHEDSDATABLADE

Dataene kan variere efter forskellige forhold.

Disse oplysninger kan ændres når som helst uden varsel.

Disse informationer stammer fra mange års erfaring i samarbejde mellem vores udviklingsafdeling og teknisk service og tilhører HELIOS Refinish.

Vi garanterer at kvaliteten af det arbejde, der udføres i.h.t. vore instruktioner, leverer det korrekte resultat, mens vi fraskriver os ethvert ansvar, hvis andre produkter er anvendt, eller hvis andre, udefrakommende faktorer, påvirker det endelige udseende.

Den seneste version af TDS erstatter alle tidligere versioner.