


sikkens

2K Plastic Primer

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse

2-komponent primer til de fleste plast dele der anvendes i bilindustrien, undtagen til bløde polyurethan dele.



- 5 2K Plastic Primer
- 1 2K Plastic Primer Hærder
- 2 Plus Reducer



Anvend Sikkens målepind


Nr. 23 Violet

Vær opmærksom på forskellige blandingsforhold på målepinden.




Dyse:
1.2-1.5 mm

Sprøjtetryk:
1.7-2.2 bar ved pistolen
HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten



2 x 1 lag



Afluftningstid:
5-10 minutter ved 20°C

Kan overlakeres efter:
30 minutter ved 20°C
Overlakeres inden 24 timer ved 20°C



Kan overlakeres med alle Sikkens toplakker



Anvend velegnet åndedrætsværn
Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler friskluftmaske.

sikkens

2K Plastic Primer

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Beskrivelse

2-komponent primer til plast dele der for tiden anvendes i bilindustrien, undtagen til bløde polyurethan dele.

Egnede underlag

Bemærk

Alle gængse thermoplastiske bildele med undtagelse af bløde polyurethan thermoplastiske dele. Anvend Plastoflex Primer til disse dele.
Påfør **ikke** 2-K Plastic Primer på thermoplastiske dele der er forbehandlet med OEM fabriksprimer
For at opnå optimale system egenskaber er en grundig forbehandling nødvendig til thermoplastiske dele af PP (polypropylene) eller PE (polyethylene)

Produkter og tilsætninger

2K Plastic Primer Grå

Hærdere

2K Plastic Primer Hærder

Fortyndere

Reducer Plus

Råmaterialebasis

2K Plastic Primer: Epoxy bindemidler
2K Plastic Primer Hærder: Amin bindemiddel

Overfladebehandling



Overfladerengøring; anvend egnet silikonefjerner for at fjerne alle forureninger før slibning. Anvend enten M700 eller Anti Static Silikonefjerner, som er udviklet til thermoplastiske overflader. Vask først overfladen med varmt sæbevand og anvend om nødvendigt en stiv pensel for at fjerne eventuelle spor af urenheder i overfladen, skyl derefter tilstrækkeligt med rent vand.



Ubehandlede thermoplastiske dele;

Slib omhyggeligt alle overflader med 3M VFN (Purpur) slibemåtte på hårde thermoplastiske dele, og 3M UFN (Grå) slibemåtte til fleksible og bløde thermoplastiske dele. Skyl derefter tilstrækkeligt med rent vand.



Lakerede thermoplastiske dele;

Tørslibning med P220 - P320
Ved pletreparationer efterslibes overgangene med P400



Overfladerengøring; anvend egnet silikonefjerner for at fjerne alle forureninger før påføring af 2-K Plastic Primer.
Undgå kontakt med vand (f.eks. vandbaseret affedningsmiddel) hvor spartelmassen er blottet.

Omrøres før brug



Omrør omhyggeligt 2K Plastic Primer Dark før tilsætning af hærder og fortynder

sikkens


2K Plastic Primer

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Toning


Hvis det ønskes kan 2K Plastic Primer tones med op til 10 dele Autocryl Plus LV tonefarver.

Blanding



- 5 2K Plastic Primer
- 1 2K Plastic Primer Hærder
- 2 Reducer Plus

Viskositet



15-17 sek. Din 4 ved 20°C.

Dysetørrelser og sprøjtetryk



Sprøjtepistol

Overkop

Dyse

1.2-1.5 mm


Sprøjtetryk

1.7-2.2 bar ved pistolen
HVLP max 0.6-0.7 bar ved lufthætten

Brugstid

8 timer ved 20°C.

Påføring




Påfør 2 fyldige lag.

Lad hvert lag aflufte indtil overfladen er helt mat, forcer ikke tørringen ved luftblæsning. Afluftningstiden mellem hvert lag er afhængig af den omgivende temperatur, påført lagtykkelse og luftskifte.

Lagtykkelse

Ved anbefalet påføring: 20-30 µm.

Afluftningstid



Afluft mindst 5-10 minutter ved 20°C mellem lagene.
Afluft mindst 30 minutter ved 20°C før påføring af toplak

Påfør toplak inden 24 timer ved 20°C.
Såfremt maksimum tiden overskrides, slibes med P500, vandslibes med P1000 eller slibes med 3M UFN (Grå) før påføring af primer / iller eller toplak.

Knopslibning

Ved mindre defekter (f.eks. støvpartikler) i 2K Plastic Primer kan disse bortslibes med enten P500 tørslibepapir eller P1000 vandslibepapir. Er tørretiden længere end 4 timer, er grundig slibning nødvendig.

Kan overlakeres med

Alle Sikkens toplakker

sikkens

2K Plastic Primer

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Materialeforbrug

Anvendt ved anbefalet påføring vil det teoretiske materialeforbrug være: $\pm 19 \text{ m}^2 / \text{liter}$ i sprøjteklar tilstand.

Det praktiske materialeforbrug afhænger af mange forhold, f.eks. emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode, sprøjtetryk og påføringsforhold.

Rengøring af udstyr

Sikkens cellulosefortynder eller Reducer Plus

VOC

VOC indholdet i dette produkt er i sprøjteklar tilstand 630 g/liter.

Lagerholdbarhed

Produkters lagerholdbarhed er fastsat når produkter er lagret uåbnet ved 20°C.

Undgå ekstreme varierende temperaturer.

2K Plast Primer 1 år

2K Plast primer Hærder 1 år

Akzo Nobel Car Refinishes A/S

Adresse: Baldersbuen 31, DK2640 Hedehusene

Tel: +45 46 56 56 66, Fax +45 46 56 41 11,

www.sikkens.dk

Kun til professionel brug

VIGTIGT Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål.

Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerheds-data-bladet og det tekniske datablad, hvis disse er tilgængelige.

Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet.

Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt.

Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling.

Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes.

Varemærker nævnt i dette datablad tilhører Akzo Nobel.

Hovedkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com