

Sprint NBS07 Crom

Krom effekt



A Produkt beskrivelse

Ultra fin Base - opnå flot kromfinish med NBS07 Crom

B Forbehandling af overfladen:

Krom effekt afhænger meget af forberedelsen af den overfladen, der skal behandles. Overfladen skal være så glat som muligt.

ABS overflader skal affedtes med isopropylalkohol baserede affedtningsmidler.

Andre overflader skal være poleret og være helt fri for peeling, bedste effekt

fremkommer ved, at overfladen er belagt med en sort 2k højglans finish

(der må ikke slibes imellem 2k toplak og NBS07 basefarve - alle slibemærker kan ses).

Krom effekt opnås bedst efter 3-5 påføringer.

C Potlife

Klar til brug i dåsen - ingen potlife.

D Blandeforhold

NBS07 - Klar til brug

E Sprøjtepåføring

Viskositet 12-13 sek

Dyse 1.2 - 1.3 mm

Lufftryk 2 - 4 bar

F Anbefalet lagtykkelse

3 - 5 my

G Tørretid v 20 grader

Støvtør 5 min

Overmalbar 1 time

H Kan overmales med

Kan overmales med vandbaseret og traditional 2K klarlak

I Advarsel

Skal omrøres omhyggeligt inden brug.

De tekniske informationer om dette produkt og produktets anvendelse er udarbejdet med baggrund i omhyggelige tests ud fra vores nuværende erfaring. Vores test information har til formål at informere om vores produkter ligeledes produkterne anvendelsesmuligheder. Vi garanterer ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller produkterne egnethed til udvalgte opgaver. Det påhviler til enhver tid anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte opgave og anvendelse. Oplysningerne i sikkerheds-databladene samt produkterne færemærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid overholdes. ICR forbeholder sig ret til til enhver tid at forny og udbyde info i dette datablad uden forudgående varsling .

Dansk importør: HC Farver A/S - Lucernevej 75 - 8920 Randers NV - Tlf. 86438500