


Diccoplast 30

BESKRIVELSE

2 komponent syrehærdende topcoat



PRODUKTEGENSKABER

Anbefalede anvendelser

•En hurtigtørrende, holdbar maling med god fyldeevne til indendørs brug •Anbefales til møbler, døre og andre træ og træfiberplade overflader.

TEKNISKE DATA

Egenskaber

Hurtigtørrende, elastisk, med gode fylde-egenskaber. Anbefales til møbler, døre og andre træoverflader indendørs. Diccoplast 30 er godkendt ifølge MED (VTT-C-11164-15-14), og kan benyttes til indendørs møbler og andre trækomponenter på skibe.

Farve kort

Special nuance hvid 201 og sort 202. RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA og SYMPHONY farvekort, Temaspeed Premium tinting system

Glans grupper

Halvmat

Emission klassifikation

Produktet er testet i henhold til standarden EN 717-1, og dens formaldehyd emission er mindre end 0,124 mg / m³ luft

Dækning

Anbefalet lagtykkelse (ufortyndet)		Teoretisk rækkeevne
tør	våd	
45–55 µm	100–120 g/m ²	11–13 m ² /l

Den teoretiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed

Fortynder

1027 og 1033



Diccoplast 30

Blandingsforhold

Base 100 volumendele 754,
Hærder 10 volumendele 006 2098

Påførings metode
Pot-life (+23°C)

Airless sprøjtning, air assisted airless spraying, konventionel sprøjtning
48 timer

100–120 g/m ²	+23°C	+50°C
Støvtør, efter	20-30 min.	10–20 min
Kan stables, efter	4-6 t	40-60 min
Kan pakkes, efter	1 d	1-2 t

Tørretid

Ved stabling skal temperaturen være under 35°C.

Tiderne for tørring og overmaling er relateret til lagtykkelse, temperatur, luftens relative fugtighed og ventilation.

Tørstof volumen

60±2% volume, 74±2% vægt

Densitet

1.3 kg/liter

Produktkode

754

MED-certifikat

 [VTT_C_11164_15_14_Diccoplast_30](#)

PÅFØRING

Påførings-betingelser

Overfladen, som skal behandles, skal være ren og tør. Indhold af fugt i træet skal være under 18%. Under påføring og tørring, skal temperaturen af luft, overfladen og produkt være over 18 °C og den relative luftfugtighed skal være under 70 %. God ventilation anbefales for et godt resultat.

Forberedelse

Træoverflader skal slibes med sandpapir P150 - 240. Primede overflader skal slibes med sandpapir P240 - 400. Alt slibestøv skal fjernes før lakering.

Grunding

Diccoplast Primer, eller Diccoplast plus tix

Diccoplast 30

Påføring

Til airless sprøjtning, skal produktet fortyndes ca. 5-20% til viskositeten 25-50s (DIN4). Anbefalet dyse størrelse 0.011"– 0.015" og trykket 80–140 bar. Sprøjtevidten skal vælges ud fra emnets udformning.

Til air assisted airless spraying, skal produktet fortyndes ca. 5–20% til viskositeten 25-50s (DIN4). Anbefalet dyse størrelse 0.011"– 0.015" og trykket 40–120 bar. Forstøvnings lufttrykket bør være ca. 1-3 bar. Sprøjtevidten skal vælges ud fra emnets udformning.

Til konventionel sprøjtning, skal produktet fortyndes ca. 10-20% til viskositeten 20-50s (DIN4). Anbefalet dyse størrelse 1,4-1,8 mm, og dyse trykket 2-3 bar.

Blanding af komponenter

Omrør lakken og hærderen grundigt før brug. Tilsæt den korrekte mængde hærder til basen og omrør grundig inden brug. Benyt Temaspeed Squarrel Mixer for at blande. Utilstrækkelig blanding eller ukorrekt blandingsforhold vil resultere i ujævn tørring og svække egenskaberne af primeren.

Rengøring af værktøj

Brug ikke jern beholdere til at blande i. Brug i stedet plastik, emalje eller syrefast stål beholdere.

Thinner 1027, 1033 eller 2020.

EU VOC 2004/42/EC-limit værdi

Mængden af flygtige organiske komponenter er 380 g/liter af maling.

Maximum VOC indhold i den brugsklare maling (fortyndet 20% volumen) er 450 g/l.

VOC 2004/42/EC (catA/j) 500 g/l (2010).

SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING

Emballagen er forsynet med advarselmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn

Diccoplast 30

samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Danmark Industri A/S

Produktsikkerhedsdatablad  [Diccoplast 30](#) 

Fortyndersikkerhedsdatablad  [Diccoplast 30](#) 

Hærdersikkerhedsdatablad  [Diccoplast 30](#) 

-

Ovenstående oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og er gældende på datoen hvor dette datablad er trykt. Kvaliteten af produktet sikres ved vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget ved brug af produktet mod vore anvisninger eller ved brug til uegnede formål.

[Tilbage](#)