

DICCOPLAST SURF TIX

PRODUKTTYPE

Aromatfrit, 2-Komponent syrehærdende primer.

PRODUKTEGENSKABER OG ANVENDELSES-OMRÅDE. EMISSIONS-KLASSE.

- ♦ Hurtig tørrende, thixotrop primer.
- ♦ Anvendes for møbler, døre, og øvrigt træ samt finer indvendigt.
- ♦ Speciel godt egnet til køkkeninventar.
- ♦ Aromatfri, fyldig og med god slibbarhed samt dækkraft.
- ♦ Opfylder emissionskravet E1 for formaldehyd. Højest 0,12mg/m³ luft.
- ♦ Fri for tunge alkoholder, ftalater samt tungmetaller.
- ♦ Meget lavt indhold af frit formaldehyd.
- ♦ Kan fortyndes med produkter, der har et højt indhold af Etanol.

TEKNISKA DATA

Tørstofvolumen
Massefylde

60 ± 2%
1,40 ± 0,02 g/cm³.

Blandningsforhold

Base del 100 volumendel
Hærder 2090 10 volumendel

Pot leif

48 h (23⁰)

Anbefalet blandings
forskrifter.

Konventionel
sprøjtning.
Højtrykssprøjtning.

Hærder	Fortynder	Viskositet	Brugstid
2098	2020	20-25	2 dage
2098	2020	20-25	2 dage

Tørretider

	50 ⁰ C.	70 ⁰ C.	IRM.
Stabeltør.	30-40 min.	20-30 min.	2-3 min.

Tørretider

Tørings- afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen. Temperaturen ved stabling må ikke overskride 35⁰C.

Fortynder
Rengøring af
Arbejdsredskaber

2020.
2020.

Glans

Mat.

Nuancer

Tonet hvid.

DICCOPLAST SURF TIX

Sikkerhedsdata

Emballagen er forsynet med advarselsmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Coatings DK