

MERIT 20, 30, 40, 80

PRODUKTTYPE

2-komponent, syrehærdende klar lak.

**Opfylder emissionskravet DIN- norm 55 666 for formaldehyd.
Højst 0,12mg/m³ luft.**

PRODUKTEGENSKABER OG ANVENDELSES-OMRÅDE

- ◆ Anvendes for møbler, døre, og øvrigt træ samt finer indvendigt.
- ◆ Speciel godt egnet til køkkeninventar.
- ◆ Fyldig og med god overflade resistens.

TEKNISKA DATA

Tørstofvolumen
Massefylde
Teoretisk rækkeevne
Blandingsforhold

49 ± 2%. 56 ± 2%. Vægt.
1,0 g/cm³.
5 - 6 m²l
Basedel 100 volumendel
Reaktor 10 volumendel 006 2098.

Pot life
Applikation detaljer

48 h (23 °C)

Applikation	Viskositet DIN 4
Lav tryks påføring.	18 – 23 s
Airless påføring.	25 – 30 s

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed.

Tørretider

100 – 120 g/m ²	+ 23 °C
Støvtør	30 min
Håndteringstør	4 h

Tørings- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed samt luftcirkulationen.

Fortynder
Rengøring af
Arbejdsredskaber
Glans

Fortynder 2020.
Fortynder 2020.

DIN 67530, ISO 2813/60⁰ 15 - 20 (005 2705) 27 - 32 (005 2703)
38 - 42 (900 0648) > 80 (005 2701)

Nuancer

Klar.

MERIT 20, 30, 40, 80

BRUGSANVISNING

Påføringsforhold

Overfladen skal være helt ren og tør.
Under påføring og hærdning skal luft-, malings- og overfladetemperatur være over + 18°C og den relative luftfugtighed være under 70 %.

Påføring

Airless og konventionel luftforstøvning. Standardpakningen indeholder både base og reaktor med korrekt blandingsforhold. Blandingsforhold 100:10 (base:reaktor). De korrekte dele base og reaktor skal blandes nogen tid før påføring. Afhængigt af påføringsteknik kan malingen fortyndes med Fortynder 2020.

VOC

Mængden af flygtige organiske komponenter 440 ± 20 g/l maling.

Sikkerhedsdata

Emballagen er forsynet med advarselmærkning. Yderligere oplysninger om skadevirkninger findes i sikkerhedsdatabladene. Generelt skal indånding af eventuelle dampe fra opløsningsmidler, sprøjtetåge samt hudkontakt undgås - der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Lukkede rum og lignende områder med stillestående luft bør tvangsventileres. Selv i ventilerede rum anbefales åndedrætsværn samt hud- og øjenbeskyttelse ved påføring. Sikkerhedsdatablade rekvireres ved Tikkurila Coatings A/S