

Sprint GAS03 acrylmix 2K HQ



2K acryl toplak - High Quality

A Produkt beskrivelse
2K Acryl toplak af meget høj kvalitet. Optimal dækkevne samt sikker påføring også ved stor lagtykkelse. Stor fyldkraft, fleksibilitet samt flot slutfinish. Høj grad af lysægthed og modstandsdygtighed i dårlige vejrforhold. Fremragende elasticitet. Velegnet til lakering /- slutbehandling af industrielle, kommercielle samt passager transport, kølerum og industrielle genstande generelt med passende grundere.

B Tekniske beskrivelse
Tilgængelige farver: Ral, NCS, fleet m.m
Sikkerhedsoplysninger: Se sikkerhedsdatablade

C Forbehandling af overfladen:
FEA03 2K Epofiller
FPF02 2K Pur primer
FPF03 2K Purprimer spec.
FSA46 Sintoprimer FZ

D Potlife
3 timer v/ 20°C med cp003 / 4 timer v/ 20°C med Cp004

E Blandeforhold	Vægt	Volumen	Vægt	Volumen
Purmix 2K	1000	1000		
CP003/CP006	300	350		
CP007/CP008				
CP012 /CP014			500	550
DP001/DP003	150-300	100-250	0-150	0-150

Blandepind Blandepind 100:350:100-250 / 3:1:1
Viskositet 20-30 sek. v/ 20°C

Sprøjtepåføring Sprøjtepipet 1.3 -1.4 mm / HVLP 1.2 - 1.4 mm
Lufftryk 4 bar / HVLP 2 - 2.5 bar

Flash off 15 - 30 minutter ved 20°C

Tørretid m/ std. CP003 hærdet	Berøringstør	2-3 timer v/ 20°C
	Genm. hærdet	24 timer v/ 20°C
	Genm. hærdet	45 min v/ 60°C

Rækkeevne Anbefalet lagtykkelse: 50 - 60 my v/ 2 påføringer
Teoretisk rækkeevne ved 30 my - 12 kvm pr. ltr

F Rengøring Universal fortynder / Cellulosefortynder

G Glans Glans 90

De tekniske informationer om dette produkt og produktets anvendelse er udarbejdet med baggrund i omhyggelige tests udfra vores nuværende erfaring. Vores test information har til formål at informere om vores produkter ligeledes produkterne anvendelsesmuligheder. Vi garanterer ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller produkterne egnethed til udvalgte opgaver. Det påhviler til enhver tid anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte opgave og anvendelse. Oplysningerne i sikkerheds-databladene samt produkterne faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid overholdes. ICR forbeholder sig ret til til enhver tid at forny og uddybe info i dette datablad uden forudgående varslings .

Dansk importør: HC Farver A/S - Lucernevej 75 - 8920 Randers NV - Tlf. 86438500